

**S.C. GABBRO S.R.L**

307382 Loc. Utvin nr. 431 jud. Timiș

C.U.I. RO1816636, J35/1041/1992

Telefon: 0256 227 939 Fax: 0256 290 417



## DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr. 42

**1. Cod unic de identificare al produsului:** *Weiss&Grau Thermo-Weiss TW-41*

**2. Tipul, lotul sau numărul de serie:**

**3. Utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:** *masă de șpaclu aplicată pe suprafața plăcilor de polistiren în care se înglobează plasa din fibră de sticlă; se utilizează și pentru lipirea materialului termoizolant (polistiren expandat/extrudat) de substrat.*

**4. Numele și adresa de contact a fabricantului:** *S.C. GABBRO S.R.L. Utvin nr. 431, com. Sânmihaiu Român, jud. Timiș*

**5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:** *S.C. GABBRO S.R.L. Utvin nr. 431, com. Sânmihaiu Român, jud. Timiș*

**6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:**

**AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR. 003-04/427-2015**

**7. Performanța produselor:**

| Caracteristici:                                                                                    | Standardul de incercari    | Prevederile din standard        | Valori declarate (rezultate incercari) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| Densitate aparentă în stare întărită, Kg/m <sup>3</sup>                                            | SR EN 1015-10              | 1600-1700                       | 1670                                   |
| Aderența la suport, N/mm <sup>2</sup>                                                              | SR EN 1015-12:2001         | >0,25                           | 1,10                                   |
| Mod de rupere                                                                                      | SR EN 12004:2008           | Rupere coezivă în adeziv (CF-A) | Rupere coezivă în adeziv (CF-A)        |
| Aderența prin tracțiune la polistiren, în condiții normale, N/mm <sup>2</sup>                      | SR EN 13494:2005           | >0,08                           | 0,095                                  |
| Rezistența la compresiune, N/mm <sup>2</sup>                                                       | SR EN 1015-11:2002/A1:2007 | -                               | 8,35                                   |
| Rezistența la încovoiere, N/mm <sup>2</sup>                                                        | SR EN 1015-11:2002/A1:2007 | -                               | 3,62                                   |
| Coeficientul de absorbție al apei datorită acțiunii capilare, kg/m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup> | SR EN 1015-18              | ≤ 0,5                           | 0,267                                  |
| Clasa de reacție la foc                                                                            | SR EN 13501-1+A1:2010      | A1(C <sub>0</sub> )             | A1(C <sub>0</sub> )                    |

**Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:**

*S.C. PROCEMA CERCETARE S.R.L. București, b-dul Preciziei nr. 6R, sector 6, București*

**Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului S.C. GABBRO S.R.L.**

**Semnată pentru și în numele fabricantului de către:**

**Director General**  
**S.C. GABBRO S.R.L**  
**Ing. Titus Nițoară**



Utvin, 04.09.2015