

S.C. GABBRO S.R.L.
307382 – Loc. Utvin nr.431 jud. Timis
C.U.I. RO1816636 J35 / 1041 / 1992
Tel/Fax: 0256-290417 0256-227939



FIȘĂ TEHNICĂ



CERADEZ MR-A 60

Mortar de renovare

Descriere: este un material pulverulent pe bază de ciment alb, var, calcar, fibre, adaosuri organice, recomandat pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor.

Domenii de utilizare: Produsul este utilizat pentru renovarea tencuielilor pe bază de ciment, var-ciment, pentru reparația fisurilor din tencuieli sau din masa de șpaclu aplicată pe polistiren, pentru realizarea de tencuieli în strat subțire pe pereți și tavane cu obținerea unei suprafețe ușor rugoase de un alb deosebit. Se poate folosi și ca masă de șpaclu pentru înglobarea fibrei de sticlă sau pentru acoperirea masei de șpaclu existente pe termosistem, obținându-se o suprafață albă care ulterior se poate dîșcui, vopsi sau poate rămâne ca atare. Produsul este permeabil la vaporii de apă ceea ce permite suportului să respire. Se poate aplica manual sau mecanizat.

Suportul: tencuielile pe bază de ciment, var-ciment, beton, cărămidă sau BCA.

A nu se aplica tencuieli pe bază de ipsos, pe lemn, metal sau alte suporturi lucioase cu aderență scăzută.

Caracteristici:

- mortar cu un grad mare de alb
- aderența foarte bună la suport
- lucrabilitate ușoară
- permeabil la vaporii de apă

Date tehnice :

Culoare:	alb
Granulația max.:	0,8 mm
Rezistența la compresiune	3.5-7.5 N/mm ²
Absorbția de apă	≤ 0.4 kg/m ² ·min ^{0.5}
Consum specific:	2-4 kg/m ² în funcție de grosimea aplicării
Apa de lucru [23-24%]	5,75 –6,0 litri apă / sac de 25 kg
Timp de galeată	cca 2 ore
Aderența la suport	> 0,8 N/mm ²

Aceste valori sunt valabile în condiții standard [T = (23 ± 2)°C / Umiditate relativă: (50 ± 5)%] și se referă la probe de laborator care pot fi modificate sensibil de condițiile de punere în operă.

Ambalare: saci de hârtie multistrat cu masa netă de 25 kg.

Termen de valabilitate: 12 luni de la data fabricației, la loc uscat, pe paleti de lemn.

Asigurarea calității: Produsul este fabricat într-un sistem de management al calității ISO 9001 certificat, încadrat în clasa GP – CS III – W1 cf. SR EN 998-1.

Tehnologia de aplicare:

Pregătirea suportului: Suportul trebuie să fie uscat, neînghețat, fără praf, exfolieri sau alte impurități, să fie absorbant, rezistent și stabil. Eventualele proeminente sau tencuieli fără aderență la suport vor fi îndepărtate. Se recomandă să se umezească ușor suportul sau să se aplice o amorsă acrilică [Ceradez AM 02 diluată 1:1] pe suprafețele puternic absorbante (BCA), respectiv amorsa Ceradez Contact pe suprafețele cu aderență scăzută (beton lucios).

Instrumente de lucru: Gletieră de inox, agitator mecanic, mistrie.

Punere în operă: Mortarul se amestecă cu apă curată (circa 5,75 -6,0 litri pentru un sac de 25 kg) de preferință cu agitatorul mecanic, până la obținerea unei paste omogene cu consistența plastică, fără aglomerări. Pasta obținută se lasă la maturare 5-10 minute și se amestecă din nou înainte de utilizare.

Pentru repararea fisurilor și crăpăturilor: acestea se curăță de praf și de părțile cu aderență scăzută, se lărgesc cu un șpacu dacă este necesar, se umezesc și se presează mortarul proaspăt cu ajutorul unei gletiere sau a unui șpacu pentru a pătrunde în fisură, crăpătură.

Dacă se folosește ca masă de șpacu: se aplică mortarul cu ajutorul unei gletiere, apoi se introduce în masa proaspătă armătura (plasa din fibră de sticlă) apoi se nivelează.

Avertizări și recomandări:

- Temperatura de utilizare (inclusiv temperatura suportului) +5°C / +30°C
- Nu se aplică pe soare puternic, ploaie sau cu risc de îngheț în următoarele 24 ore.
- Se curăță instrumentele de lucru cu apă curată imediat după folosire, înainte ca materialul să se întărească.
- Nu se aruncă apa rezultată în urma spălării în chiuvetă sau canalizare.
- A nu se utiliza în alte scopuri decât cele menționate.

Protecția mediului: este un produs ecologic, nu conține substanțe sau deșeuri periculoase și nu afectează sănătatea oamenilor și mediul înconjurător în timpul exploatării.

Protecția muncii: A nu se înghiți! În cazul contactului cu ochii se va spăla cu multă apă și se va consulta medicul. În cazul ingerării accidentale se va consulta imediat medicul căruia i se va prezenta ambalajul. Date precise se găsesc în „Fișa cu date de securitate”.

În cazul unei aplicări neconforme cu recomandările făcute producătorul nu își asumă responsabilitatea unui rezultat negativ.