


S.C. GABBRO S.R.L.
307382 – Loc. Utvin nr.431 jud. Timis
C.U.I. RO1816636 J35 / 1041 / 1992
Tel/Fax: 0256-290417 0256-227939



FIȘĂ TEHNICĂ



CERADEZ RG-C 88

Chit pentru rostuirea îmbinărilor dintre plăcile de gips-carton

Descriere: este un mortar uscat gata preparat, pe bază de ipsos, fibre, agregate minerale și aditivi organici.

Domenii de utilizare: Produsul este utilizat pentru umplerea rosturilor dintre plăcile de gips-carton, fără benzi de armare.

Suportul: plăci de gips-carton.

A nu se aplica pe lemn, metal sau alte suporturi lucioase cu aderență scăzută.

Caracteristici:

- produs pe bază de ipsos
- lucrabilitate foarte bună
- nu fisurează datorită fibrelor incluse în compoziție
- aderență bună
- nu necesită benzi de armare
- greutate redusă datorită agregatelor ușoare pe care le conține
- permeabil la vapori de apă

Date tehnice:

Culoare	alb
Granulația max	0,2 mm
Timp de priză	cca 60 minute
Aderența	rupere în placa de gips-carton
Consum specific	cca 0,3-0,5 kg/m liniar de rost
Apa de lucru	5,7-6 kg apă la un sac de 15 kg (38-40%)

Aceste valori sunt valabile în condiții standard [$T = (23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ / Umiditate relativă: $(50 \pm 5)\%$] și se referă la probe de laborator care pot fi modificate sensibil de condițiile de punere în operă.

Ambalare: saci de hartie multistrat universali cu masa netă de 15 kg.

Termen de valabilitate: 12 luni de la data fabricației, la loc uscat, pe paleți de lemn.

Asigurarea calității: Produsul este fabricat într-un sistem de management al calității ISO 9001 certificat, încadrat în clasa 4B cf SR EN 13963.

Tehnologia de aplicare:

Pregătirea suportului: plăcile trebuie să fie uscate, fără praf, să nu prezinte grăsimi sau alte impurități. Marginile placilor de gips-carton se șterg cu o cârpă umedă.

Instrumente de lucru: găleată, mistrie, șpaclu, malaxor, agitator mecanic.

Punere în operă: Se presară chitul în apă curată (circa 5,7 – 6 litri pentru un sac de 15 kg) și se amestecă, de preferință cu agitatorul mecanic, până la obținerea unei paste omogene cu consistență plastică, fără aglomerări.

Pasta obținută se lasă la maturare 5 minute și se amestecă din nou înainte de utilizare. Chitul se aplică în rosturi cu ajutorul unei gletiere sau a unui șpaclu și se nivelează la nivelul plăcilor. După uscare se aplică un strat de glet de finisaj CERADEZ GL-84 sau un glet de superfinisaj CERADEZ GL-98.

Avertizări și recomandări:

- Temperatura de utilizare (inclusiv temperatura suportului) +5°C / +30°C
- Nu se aplică pe soare puternic, ploaie sau cu risc de îngheț în următoarele 24 ore.
- A se lucra cu instrumente curate, deoarece impuritățile modifică timpul de priză al produsului.
- Se curăță instrumentele de lucru cu apă curată imediat după folosire, înainte ca materialul să se întărească.
- Nu se aruncă apa rezultată în urma spălării în chiuvetă sau canalizare.
- A nu se utiliza în alte scopuri decât cele menționate.

Protecția mediului: este un produs ecologic, nu conține substanțe sau deșeuri periculoase și nu afectează sănătatea oamenilor și mediul înconjurător în timpul exploatării.

Protecția muncii: A nu se înghiți! În cazul contactului cu ochii se va spăla cu multă apă și se va consulta medicul. În cazul ingerării accidentale se va consulta imediat medicul căruia i se va prezenta ambalajul. Date precise se găsesc în „Fișa cu date de securitate”.

În cazul unei aplicări neconforme cu recomandările făcute producătorul nu își asumă responsabilitatea unui rezultat negativ.