

S.C. GABBRO S.R.L.
307382 – Loc. Utvin nr.431 jud. Timis
C.U.I. RO1816636 J35 / 1041 / 1992
Tel/Fax: 0256-290417 0256-227939



FIȘĂ TEHNICĂ

CERADEZ MS-09

Tencuială de ciment fără var pentru solicitări speciale

Descriere: este un material pulverulent pe bază de ciment, agregate minerale și aditivi organici clasa CS IV - W2 conform SR EN 998-1.

Domenii de utilizare: Produsul este utilizat ca tencuială la interiorul și exteriorul clădirilor, pe suprafețe supuse unor solicitări mecanice ridicate (rezistența la compresiune a tencuielii Ceradez MS-09 > 10 N/mm²) sau cu umiditate crescută. Se recomandă pentru socluri doar dacă este protejată în zona de contact cu solul. Nu se aplică în zone cu salinitate ridicată.

Suportul: beton, cărămidă, BCA.

A nu se aplica pe lemn, metal sau alte suporturi lucioase cu aderență scăzută.

Caracteristici: - nu conține var
- aderență bună la suport
- lucrabilitate ușoară
- rezistențe mecanice ridicate
- absorbție de apă foarte scăzută

Date tehnice :

Culoare:	gri
Granulația max.:	1,2 mm
Rezistența la compresiune	> 10 N/mm ²
Absorbția de apă prin capilaritate	≤ 0,2 kg/m ² ·min ^{0,5}
Grosime de strat aplicabil:	max. 25 mm / strat
Consum specific:	cca 16 kg/m ² /cm
Apa de lucru [16-18%]	6,4 – 7,2 kg apă / sac de 40 kg
Timp de galeată	cca 2 ore
Aderența la suport	> 0,2 N/mm ²

Aceste valori sunt valabile în condiții standard [T = (23 ± 2)°C / Umiditate relativă: (50 ± 5)%] și se referă la probe de laborator care pot fi modificate sensibil de condițiile de punere în operă.

Ambalare: saci de hârtie multistrat cu masa netă de 40 kg.

Termen de valabilitate: 12 luni de la data fabricației, la loc uscat, pe paleti de lemn.

Asigurarea calității: Produsul este fabricat într-un sistem de management al calității ISO 9001 certificat, încadrat în clasa GP-CS IV-W2 cf. SR EN 998-1.

Tehnologia de aplicare:

Pregătirea suportului: Suportul trebuie să fie uscat, neînghețat, fără praf, exfolieri sau alte impurități, să fie absorbant, rezistent și stabil. Eventualele proeminente sau tencuieli fără aderență la suport vor fi îndepărtate. Se recomandă să se aplice amorsa acrilică Ceradez AM 02 (diluată 1:1) pe suprafețele puternic absorbante (BCA), respectiv un spritz pe bază de ciment sau amorsa Ceradez Contact pe suprafețele cu aderență scăzută (beton lucios/lis).

Instrumente de lucru: Mașina de tencuit, malaxor, agitator mecanic, mistrie, gletiera de inox, dreptar, bidinea.

Punere în operă: Mortarul se aplică cu mistria sau cu mașina de tencuit, în grosimi de până la 25 mm / strat, apoi se nivelează cu dreptarul. La aplicarea în mai multe straturi, se așteaptă minim 24 de ore între straturi. Suprafața finală se prelucrează prin dîșcuire iar apoi se acoperă cu tencuială decorativă minerală sau se plachează cu plăci ceramice. Dacă suprafața tencuită intră în contact cu solul, atunci pe această porțiune se aplică mortarul de hidroizolație CERADEZ MH-75 bicomponent.

Avertizări și recomandări:

- Temperatura de utilizare (inclusiv temperatura suportului) $+5^{\circ}\text{C}$ / $+30^{\circ}\text{C}$
- Nu se aplică pe soare puternic, ploaie sau cu risc de îngheț în următoarele 24 ore.
- Se curăță instrumentele de lucru cu apă curată imediat după folosire, înainte ca materialul să se întărească.
- Nu se vor folosi dispozitive de încălzire pentru a usca forțat tencuiala.
- Nu se aruncă apa rezultată în urma spălării în chiuvetă sau canalizare.
- A nu se utiliza în alte scopuri decât cele menționate.
- În zilele călduroase se protejează suprafața tencuită împotriva unei uscări rapide.

Protecția mediului: este un produs ecologic, nu conține substanțe sau deșeuri periculoase și nu afectează sănătatea oamenilor și mediul înconjurător în timpul exploatării.

Protecția muncii: A nu se înghiți! În cazul contactului cu ochii se va spăla cu multă apă și se va consulta medicul. În cazul ingerării accidentale se va consulta imediat medicul căruia i se va prezenta ambalajul. Date precise se găsesc în „Fișa cu date de securitate”.

În cazul unei aplicări neconforme cu recomandările făcute producătorul nu își asumă responsabilitatea unui rezultat negativ.