

S.C. GABBRO S.R.L.
307382 – Loc. Utvin nr.431 jud. Timis
C.U.I. RO1816636 J35 / 1041 / 1992
Tel/Fax: 0256-290417 0256-227939



FIȘĂ TEHNICĂ

CERADEZ AG-C 87

Adeziv pentru lipirea plăcilor de gips-carton

Descriere: este un mortar uscat gata preparat, pe bază de ipsos, agregate minerale și aditivi organici.

Domenii de utilizare: Produsul este utilizat ca adeziv pentru lipirea plăcilor de gips-carton.

Suportul: beton, cărămidă, BCA.

A nu se aplica pe lemn, metal sau alte suporturi lucioase cu aderență scăzută.

Caracteristici: - produs pe bază de ipsos
- lucrabilitate foarte bună
- aderență bună
- permeabil la vaporii de apă

Date tehnice:

Culoare	alb
Granulația max	0,8 mm
Timp de priză	40-60 minute
Aderența	rupere în placa de gips-carton
Consum specific	5-6 kg/mp pentru suprafețe plane
Apa de lucru	6-6,4 kg apă la un sac de 20 kg (30-32%)

Aceste valori sunt valabile în condiții standard [$T = (23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ / Umiditate relativă: $(50 \pm 5)\%$] și se referă la probe de laborator care pot fi modificate sensibil de condițiile de punere în operă.

Ambalare: saci de hartie multistrat universali cu masa netă de 20 kg.

Termen de valabilitate: 12 luni de la data fabricației, la loc uscat, pe paleți de lemn.

Asigurarea calității: Produsul este fabricat într-un sistem de management al calității ISO 9001 certificat, analizat SR EN 12860.

Tehnologia de aplicare:

Pregătirea suportului: suportul trebuie să fie uscat, fără praf, să nu prezinte exfolieri, eflorescențe, sau alte impurități, să nu fie înghețat, să aibă capacitate portantă și să nu fie hidrofug. Eventualele proeminente sau tencuieli fără aderență la suport vor fi îndepărtate. BCA-ul și suprafețele cu absorbție neuniformă vor fi tratate cu amorsa Ceradez AM 02 (diluată 1:1) pentru egalizarea absorbției. De pe suprafețele de beton se vor înlătura eventualele reziduri de ulei de decofrare, precum și părțile cu aderență redusă, după care se va aplica amorsa de contact Ceradez Contact (pe suprafețele de beton lise/netede stalpi, grinzi). Cărămizile goale nu necesită o pregătire prealabilă.

Instrumente de lucru: găleată, mistrie, șpaclu, malaxor, agitator mecanic.

Punere în operă:

Se presară adezivul în apă curată (circa 6 – 6,4 litri pentru un sac de 20 kg) și se amestecă, de preferință cu agitatorul mecanic, până la obținerea unei paste omogene cu consistență plastică, fără aglomerări. Pasta obținută se lasă la maturare 5 minute și se amestecă din nou înainte de utilizare. Materialul se aplică pe plăcile de gips-carton sub formă de turte cu diametrul de 10 cm la o distanță de 30-35 cm între ele. Plăcile se aplică apoi pe perete și se verifică planeitatea suprafeței cu dreptarul.

Avertizări și recomandări:

- Temperatura de utilizare (inclusiv temperatura suportului) +5°C / +30°C
- Nu se aplică pe soare puternic, ploaie sau cu risc de îngheț în următoarele 24 ore.
- A se lucra cu instrumente curate, deoarece impuritățile modifică timpul de priză al produsului.
- Se curăță instrumentele de lucru cu apă curată imediat după folosire, înainte ca materialul să se întărească.
- Nu se aruncă apa rezultată în urma spălării în chiuvetă sau canalizare.
- A nu se utiliza în alte scopuri decât cele menționate.

Protecția mediului: este un produs ecologic, nu conține substanțe sau deșeuri periculoase și nu afectează sănătatea oamenilor și mediul înconjurător în timpul exploatării.

Protecția muncii: A nu se înghiți! În cazul contactului cu ochii se va spăla cu multă apă și se va consulta medicul. În cazul ingerării accidentale se va consulta imediat medicul căruia i se va prezenta ambalajul. Date precise se găsesc în „Fișa cu date de securitate”.

În cazul unei aplicări neconforme cu recomandările făcute producătorul nu își asumă responsabilitatea unui rezultat negativ.