

S.C. GABBRO S.R.L.
307382 – Loc. Utvin nr.431 jud. Timis
C.U.I. RO1816636 J35 / 1041 / 1992
Tel/Fax: 0256-290417 0256-227939



FIȘĂ TEHNICĂ

CERADEZ TM-30

Tencuială manuală pe bază de var-ciment pentru interior și exterior

Descriere: este un material pulverulent pe bază de var, ciment gri, agregate minerale și aditivi organici recomandat pentru utilizare în interiorul sau exteriorul clădirilor.

Domenii de utilizare: Produsul este utilizat ca tencuială manuală la interiorul și exteriorul clădirilor executată brut sau drișcuit.

Suportul: beton, cărămidă, BCA.

A nu se aplica pe lemn, metal sau alte suporturi lucioase cu aderență scăzută.

Caracteristici: - lucrabilitate bună
- permeabilitate la vapori de apă



Date tehnice :

Culoare:	gri
Granulația max.:	1.6 mm
Rezistența la compresiune	0,4-2,5 N/mm ²
Grosime de strat aplicabil:	max. 20-25 mm
Consum specific:	12-13 kg/m ² la grosime de strat de 1 cm
Apa de lucru [16-18%]	6,4 – 7,2 kg apă / sac de 40 kg
Timp de galeată	cca 2 ore

Aceste valori sunt valabile în condiții standard [T = (23 ± 2)°C / Umiditate relativă: (50 ± 5)%] și se referă la probe de laborator care pot fi modificate sensibil de condițiile de punere în operă.

Ambalare: saci de hartie multistrat cu masa neta de 40 kg.

Termen de valabilitate: 12 luni de la data fabricației, la loc uscat, pe paleti de lemn.

Asigurarea calității: Produsul este fabricat într-un sistem de management al calității ISO 9001 certificat, încadrat în clasa GP-CS I-W0 cf. SR EN 998-1.

Tehnologia de aplicare:

Pregătirea suportului: Suportul trebuie să fie uscat, neînghețat, fără praf, exfolieri sau alte impurități, să fie absorbant, rezistent și stabil. Se recomandă să se aplice o amorsă acrilică [Ceradez AM 02 diluată 1:1] pe suprafețele puternic absorbante. În cazul suportului de beton lucios/lis se va aplica amorsa Ceradez Contact.

Instrumente de lucru: Mistrie, dreptar, bidinea, malaxor, agitator mecanic.

Punere în operă: Mortarul se amestecă cu apă curată (circa 6,4 – 7,2 litri pentru un sac de 40 kg) de preferință cu agitatorul mecanic, până la obținerea unei paste omogene cu consistență plastică, fără aglomerări. Pasta obținută se lasă la maturare 10-15 minute și se amestecă din nou înainte de utilizare.

Produsul se aplică cu mistria într-un strat uniform cu grosimea de 20-25 mm după care se uniformizează grosimea cu un dreptar.

Avertizări și recomandări:

- Temperatura de utilizare (inclusiv temperatura suportului) +5°C / +30°C
- Nu se aplică pe soare puternic, ploaie sau cu risc de îngheț în următoarele 24 ore.
- Se curăță instrumentele de lucru cu apă curată imediat după folosire, înainte ca materialul să se întărească.
- Nu se aruncă apa rezultată în urma spălării în chiuvetă sau canalizare.
- A nu se utiliza în alte scopuri decât cele menționate.
- A se umezi stratul suport înainte de a aplica produsul.
- Suprafețele puternic absorbante (ex. BCA) se amorsează cu amorsa acrilică Ceradez AM 02 diluată 1:1.
- Suprafețele tencuite proaspăt se vor menține umede timp de 2 zile. Nu se face încălzirea directă a tencuielii.
- În zilele călduroase se protejează suprafața tencuită împotriva unei uscări rapide.

Protecția mediului: este un produs ecologic, nu conține substanțe sau deșeuri periculoase și nu afectează sănătatea oamenilor și mediul înconjurător în timpul exploatării.

Protecția muncii: A nu se înghiți! În cazul contactului cu ochii se va spăla cu multă apă și se va consulta medicul. În cazul ingerării accidentale se va consulta imediat medicul căruia i se va prezenta ambalajul. Date precise se găsesc în „Fișa cu date de securitate”.

În cazul unei aplicări neconforme cu recomandările făcute producătorul nu își asumă responsabilitatea unui rezultat negativ.