

S.C. GABBRO S.R.L.
307382 – Loc. Utvin nr.431 jud. Timis
C.U.I. RO1816636 J35 / 1041 / 1992
Tel/Fax: 0256-290417 0256-227939



FIȘĂ TEHNICĂ



CERADEZ M-IP 35 L

Tencuială ușoară pe bază de ipsos pentru aplicare mecanizată / manuală

Descriere: este un mortar uscat gata preparat, pe bază de ipsos, agregate minerale și aditivi organici.

Domenii de utilizare: Produsul este utilizat ca tencuială cu aplicare mecanizată sau manuală la interiorul clădirilor (inclusiv bucătării, băi și încăperi cu funcțiune asemănătoare cu nivel de umiditate mediu). Este recomandat pentru plafoane respectiv pentru pereți cu sisteme de încălzire până la o temperatură de max 40°C.

Suportul: beton, cărămidă, BCA.

A nu se aplica pe lemn, metal sau alte suporturi lucioase cu aderență scăzută.



- Caracteristici:**
- produs pe bază de ipsos
 - greutate redusă datorită agregatelor ușoare pe care le conține
 - lucrabilitate foarte bună
 - finisare ușoară
 - aderență bună
 - permeabil la vapori de apă

Date tehnice:

Culoare:	alb
Granulația:	< 0,8 mm
Rezistența la încovoiere:	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Rezistența la compresiune:	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
Conductibilitate termică:	0,35 W/mK
Consum specific:	9,2-9,6 kg/mp/cm
Apa de lucru:	cca. 13,5 kg apă la un sac de 30 kg (45%)

Aceste valori sunt valabile în condiții standard [$T = (23 \pm 2)^\circ\text{C}$ / Umiditate relativă: $(50 \pm 5)\%$] și se referă la probe de laborator care pot fi modificate sensibil de condițiile de punere în operă.

Ambalare: saci de hartie multistrat cu masa netă de 30 kg.

Termen de valabilitate: 12 luni de la data fabricației, la loc uscat, pe paleți de lemn.

Asigurarea calității: Produsul este fabricat într-un sistem de management al calității ISO 9001 certificat, încadrat în clasa B5/50/2 cf SR EN 13279-1.

Tehnologia de aplicare:

Pregătirea suportului: suportul trebuie să fie uscat, fără praf, să nu prezinte exfolieri, eflorescențe, sau alte impurități, să nu fie înghețat, să aibă capacitate portantă și să nu fie hidrofug. Eventualele proeminente sau

tencuieli fără aderență la suport vor fi îndepărtate. BCA-ul și suprafețele cu absorbție neuniformă vor fi tratate cu amorsa Ceradez AM 02 (diluată 1:1) pentru egalizarea absorbției. De pe suprafețele de beton se vor înlătura eventualele reziduri de ulei de decofrare, precum și părțile cu aderență redusă, după care se va aplica amorsa de contact Ceradez Contact (pe suprafețele de beton lise/netede stalpi, grinzi). Căramizile goale nu necesită o pregătire prealabilă.

Instrumente de lucru: Gletiera de inox, drișcă de cauciuc, mașina de tencuit, găleată, dreptar, mistrie, malaxor, agitator mecanic.

Punere în operă:

Tencuiala se poate prelucra și aplica cu mașini de tencuit obișnuite. Tencuiala se aplică pe suport la grosimea necesară (minim 8 mm) și se va trage cu dreptarul, cu puțin timp înainte de întărire, eventualele neplaneități putând fi uniformizate printr-o tăiere ușoară cu dreptarul trapez. Tencuiala se lasă să tragă, după care se umezește și se drișcuie cu o drișcă cu burete (grosieră, tare) până la formarea unei paste la suprafață. Pasta obținută se întinde cu gletiera iar, dacă este necesar, pentru obținerea unor suprafețe perfect plane și lucioase, se repetă operațiunea de umezire, drișuire și gletuire. În cazul aplicării unui al doilea strat, primul strat încă moale se piaptănă în forma de coadă de rândunică. Imediat după întărire, se aplică al doilea strat. În cazul în care primul strat este deja uscat și / sau nepieptănat, înainte de aplicarea celui de-al doilea strat, se va grundui cu Ceradez AM 02 diluată 1:1 / 1: 2. După uscarea grundului se poate aplica al doilea strat. Tavanele vor fi tencuite într-un singur strat.

Avertizări și recomandări:

- Temperatura de utilizare (inclusiv temperatura suportului) +5°C / +30°C
- Nu se aplică pe soare puternic, ploaie sau cu risc de îngheț în următoarele 24 ore.
- Atât recipientul în care se prepară gletul cât și ustensilele de lucru trebuie să fie curate (fără urme de material întărit sau alte impurități) pentru a nu influența negativ timpul de priză.
- Se curăță instrumentele de lucru cu apă curată imediat după folosire, înainte ca materialul să se întărească.
- Nu se aruncă apa rezultată în urma spălării în chiuvetă sau canalizare.
- A nu se utiliza în alte scopuri decât cele menționate.
- În zilele călduroase se protejează suprafața tencuită împotriva unei uscări rapide.

Protecția mediului: este un produs ecologic, nu conține substanțe sau deșeuri periculoase și nu afectează sănătatea oamenilor și mediul înconjurător în timpul exploatării.

Protecția muncii: A nu se înghiți! În cazul contactului cu ochii se va spăla cu multă apă și se va consulta medicul. În cazul ingerării accidentale se va consulta imediat medicul căruia i se va prezenta ambalajul. Date precise se găsesc în „Fișa cu date de securitate”.

În cazul unei aplicări neconforme cu recomandările făcute producătorul nu își asumă responsabilitatea unui rezultat negativ.